

Műszaki adatlap
TL 02.21 Bitumenes tetőfedő ragasztó (Tixoplast)

Termék

Egykomponensű tömítő és ragasztó bitumen és speciálisan kiválasztott elasztomerek bázisán.

Tulajdonságok

- Kopásálló;
- Kikeményedés után nehezen gyúlékony;
- Magas tapadóképesség közvetlenül felhordás után;
- Tartósan rugalmas még nagy hőmérséklet-különbségek esetén is;
- Nagyon magas tapadás a legtöbb építőanyaghoz – még nedves felületen is;
- Kikeményedés után átfesthető bitumenbázisú festékekkel;
- Alacsony radóndiffúziós tényező;

Használat

- Bitumenes tetőfedő anyagok ragasztása;
- Bitumenes alapozó vízszigetelések ragasztása;
- Radon elleni HDPE szigetelések illesztéseinek tömítése;
- Sürgős javítások nedves és vizes (esős) időben;
- Repedések, törések, lyukak és fugák tömítése építőanyagokban;
- Záróprofilok, lemezzel borított kémények, atikák és hasonlók tömítése és szigetelése;
- Poliuretán szigetelő panelek ragasztása horganyzott trapézlemez alapra;
- Titáncink, cink és réz ablakpárkányok ragasztása;

Csomagolás

- Kartus 310 ml

Szín

- Fekete

Műszaki adatok			
Alap	bitumen		
Konzisztenció	tixotróp paszta		
Sűrűség	g/ml	1,18	
Szárazanyag	%	85	
Hőállóság	°C	-30 / +100	Kikeményedés után
Hőállóság	°C	-15	Szállítás közben
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
A bőrképződés ideje	perc	≤ 5	23 °C / 55 % páratartalom

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Teljes kikeményedés	hét	1 - 2	Az időjárási körülményektől függően
Lefolyás	mm	< 2	
Tapadás az aljzathoz	MPa	0,23 0,25 0,25 0,29	bitumenes lemez 14 nap után acéllemez 14 nap után bitumenes lemez 28 nap után acéllemez 28 nap után
A radon diffúziós együtthatója	$2{,}7.10^{-12}$ m^2/s	v spoji	STN 73 0601
Tárolási idő	hónap	24	+5 / +25 °C hőmérsékleten
Minimális hézagszélesség	mm	4	
Maximális hézagszélesség	mm	25	
Fogyasztás	példa	Hézaghossz (m)= tartalom Szélesség (mm) – mélység (mm)	
Fogyasztás 310ml	m	12,9	4 x 6 mm-es hézaghoz

Alapfelület

Tiszta, szilárd, laza részecskéktől, portól, zsírtól és olajtól mentes kell, de nem feltétlenül száraz.

Alkalmazás

Szükség szerint igazítsa a csúcsot (vágja le). A kartus tartalmát mechanikus vagy pneumatikus kinyomópisztollyal nyomja ki. A teljes száradási idő a klimatikus viszonyoktól, az aljzattól és a réteg vastagságától függ: kb. 1–2 hét. Szükség esetén felhordható spatulával (spakli) vagy fogazott simítóval.

Korlátozás

Többek között nem alkalmas polisztirolon, PE-n, PP-n és teflonon történő használatra..

Tiszítás

Anyag: Azonnal tisztítsa meg M.E.K. oldószerrel vagy alkohollal
Kéz: mydlo a voda, reparačný krém na ruky / Extra silné čistiace a vlhčené obrúsky

Biztonság

Lásd << Biztonsági adatlap 02.21 >>

Aktualizáció 01.07.2020
Készült 08.11.2001

A termék a garanciális időszak alatt megfelel a műszaki specifikációnak. A megadott információk és adatok objektív tesztelésen, tapasztalatainkon, kutatásainkon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ennek ellenére a cég nem ismerheti az alkalmazás különböző módjait, helyszíneit és körülményeit, valamint az alkalmazási módszereket sem, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termék adott felhasználásra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan a megadott információkon túl.A megadott adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék alkalmazhatóságáról. További információért kérjük, lépjen kapcsolatba műszaki osztályunkkal.