Műszaki adatlap
TL 20.05 EPOXIN Accelerator

Termék

Az EPOXIN Accelerator egy egykomponensű kötésgyorsító adalékszer, amely epoxigyanta alapú termékek kötési és keményedési idejének lerövidítésére szolgál. A hatóanyag kifejezetten az EPOXIN rendszer epoxigyanta alapú anyagaihoz lett kifejlesztve, és elsősorban a következő alapozókhoz ajánlott EPOXIN F1000 DRY,EPOXIN F1200 WET, EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.

Tulajdonságok

- Egyszerű alkalmazás
- Állásidő miatti költségek csökkentése
- A felületelőkészítés gyorsítása
- Alacsonyabb hőmérsékleten is alkalmazható

Használat

Az EPOXIN alapozó bevonatok kikeményedési idejének lerövidítése.

Csomagolás

- Flakon 1 kg
- Vödör 5 kg



Műszaki adatok	
Konzisztenció	Folyadék
Szín	Tiszta, enyhén sárgás színű folyadék

Fogyasztás			
	Maximális akcelerátor-tartalom	Átvonható, finoman csiszolható (16 °C / 23 °C-on)	Kemény, csiszolható (16 °C / 23 °Con)
Vékony bevonat	B komponens 10%-os arányban	6 óra / 5 óra	8 óra / 7 óra
Durva alapozó bevonat	B komponens 10%-os arányban	5 óra / 3,5 óra.	7 óra / 6 óra
Műgyantakötésű beton, kb. 1 cm	B komponens 10%-os arányban	3 óra / 2,5 óra	6 óra / 5 óra

Alkalmazási folyamat

Először alaposan keverje össze az alapozó A és B komponensét a gyártó előírásai szerint. Ezután a már homogénre kevert elegyhez adja hozzá a megfelelő mennyiségű EPOXIN Accelerator-t, majd lassú fordulatszámú keverőgéppel további 2 percig keverje, amíg egységes megjelenésű keveréket nem kap. A bekevert anyagot ezután öntse át egy tiszta edénybe, és folytassa a keverést. Az így módosított alapozó alkalmazása ugyanazzal az eljárással történik, mint ahogy azt az alapozó műszaki leírása tartalmazza. !Az EPOXIN Accelerator lerövidíti az alapozó feldolgozhatósági idejét!

Figyelmeztetés

A termék kifejezetten professzionális felhasználók számára készült. A keveréket egyszeri felhasználásra tervezték ne tárolja későbbi felhasználásra. A megengedettnél magasabb adagolás ronthatja a végtermék tulajdonságait (pl. ridegség, egyéb hibák). Mivel az EPOXIN Accelerator hozzáadása elszíneződést (sötétedést) és fényességcsökkenést okozhat, ezért kizárólag az alsó alapozó rétegekhez ajánlott a használata. Az EPOXIN Accelerator hozzáadása növeli az A és B komponens közti kémiai reakció hőmérsékletét, ezért a bekevert anyagot azonnal fel kell hordani a felületre. Ha a bekevert anyag nagyobb mennyiségben marad a keverőedényben, füstképződés és gyors, hirtelen kikeményedés léphet fel a hőhatás következtében.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Hulladékkezelés

Járjon el a 2001. évi 185-ös számú, hulladékokról szóló törvény hatályos rendelkezései szerint. Részletesebb információk a termék aktuális Biztonsági adatlapjában találhatók.

Tárolási idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz helyen, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. Nem szabad napfénynek kitenni. A tárolhatóság 12 hónap a gyártási dátumtól számítva, amely a termék csomagolásán található.

Biztonság

A termék használata közben tilos enni, inni és dohányozni. Használjon előírt egyéni védőfelszerelést A biztonságos kezelésre, tárolásra és a kémiai termékek megsemmisítésére vonatkozó további információk a termékhez tartozó aktuális biztonsági adatlapban találhatók.

Aktualizáció

Aktualizálva 04.08.2025

Készült 17.03.2021

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. Mindazonáltal a cég nem ismerheti az összes felhasználási módot és alkalmazási eljárást, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az adott információkon túli felhasználhatóságra vagy alkalmazási módokra vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék megfelelőségéről. További információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.