



DEBBEX[®]
by Den Braven

Műszaki adatlap TL 08.18 Maszkoló szalag UV

Termék

Professzionális festő és homlokzati szalag, UV-sugárzásnak ellenálló, kifejezetten professzionális és házilagos felhasználásra kifejlesztve.



Tulajdonságok

- Azonnal és egyszerűen használható
- Rendkívül nagy tapadóképeség és adhézió
- Könnyen eltávolítható, ragasztómaradvány nélkül
- Tiszta és egyenes élék – festéskor a festék nem folyik alá
- Kültéren 8 napig UV-álló
- Beltérben az alkalmazástól számított 30 napig könnyen eltávolítható, ragasztómaradvány nélkül
- Környezetkímélő – nem tartalmaz oldószereket

Használat

- Alkalmas beltéri és kültéri használatra is;
- Egyenes és éles átmenetek kialakítására vakolatban és festésnél;
- Vakolatokhoz, téglához, betonhoz, fához, csempéhez és burkolólapokhoz;
- Kiváló tapadás különböző felületeken;
- Széles körű felületekre használható, beleértve: korábban festett falakat és mennyezeteket, lábzatokat, ajtó és ablakkereteket, lakkozott/fémesített faelemeket, fém kilincseket és zsanérokat, műanyag részeket, kerámia és kőburkolatokat vagy pultokat, üveget, tükröket, padlóléceket, fémalkatrészeket, rozsdamentes elemeket és még sok más;

Csomagolás

- Szélesség 38 mm, hossza 55
- Szélesség 48 mm, hossza 55

Szín

- Kék

Műszaki adatok

Alap	krepppapír
------	------------





DEBBEX[®]
by Den Braven

Ragasztó	Oldószermentes kaucsukragasztó		
Szalag vastagsága	mm	0,115 ± 10%	
Hőállóság	°C	-10 / +60	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	>0	
Szakítószilárdság	kg/cm	3,3	
Tapadás az acélhoz	N/25mm	<7	90 °C-on
Maximális nyúlás	=	10	

Alapfelület

Tiszta, száraz, szilárd legyen, laza por, zsír és olajmaradványoktól mentes.

Tárolás

Eredeti, zárt csomagolásban, vízszintes helyzetben, a vágott éleken tárolva, száraz raktárhelyiségekben, por, sugárzás, nedvesség, UV-sugárzás és vegyi gőzök ellen védve. A szavatossági idő a gyártás dátumától számított 12 hónap.

Aktualizáció

Frissítve 22.02.2011
Készült 18.07.2010

A termék a jótállási időn belül megfelel a műszaki leírásnak. A megadott információk és adatok objektív vizsgálatokon, tapasztalatainkon és kutatásainkon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék különféle felhasználási módjait, a felhasználás helyét, körülményeit, illetve az alkalmazás módszereit, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az említett információkon túl a termék bizonyos felhasználásra való alkalmasságára vagy az alkalmazási eljárásokra vonatkozóan. A megadott adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék alkalmasságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.

