Műszaki adatlap

TL 06.40 Pillanatragasztó SUPER GLUE



Termék

Egykonponensű polimer alapú, tartós és erős kötést hoz létre, vízálló, általános vagy szerkezeti ragasztásra is használható.

Tulajdonságok

- Transzparens;
- Gyors tapadás,gyors száradás;
- Extrém erős ragasztási szilárdsága van;

Használat

- Különböző anyagok ragasztására, nagyon gyors kötési,száradási hatással;
- Ragasztás kemény PVC, gumi, üveg, fém és APTK-EPDM profilokhoz;
- Ragasztás többféle anyag és azok kombinációinak használatára;

Csomagolás

- Tubus 3g
- Doboz 20 g

Barva

- Transzparens

Műszaki adatok			
Alap			etil-cianoakrilát
Konzisztenció		folyadék	
Konzisztenció	g/ml	1,01	
Viszkozitás	mPa.s	100	(25°C-on)
Hőállóság	°C	–60 / +80	(kötés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállítás közben)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+10 / +40	(23 °C-on / 55 % rel. páratartalom mellett)
Nyitott idő	sec.	0	(felvitel után azonnal rögzíteni)
Kezelhetőség	sec.	1-10	(23 °C-on / 55% rel. páratartalom mellett)
Teljes kikeményedés	sec.	3-30	(23°C / 55% rel. Páratartalom mellett)
Húzó szilárdság	MPa	25(N/mm2)	
Tárolhatóság	hónap	12	(+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, eredeti, bontatlan csomagolásban)

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Korlátozás

Többek között nem alkalmas PE (polietilén), PP (polipropilén), bitumenes alapok, teflon és nagyon nedvszívó felületek ragasztására.

Alapfelület

Tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, por, zsír és olajmentesnek.

Használati utasítás

A ragasztót a ragasztandó felületre az előírás szerint teljes felületen kell felvinni. A ragasztott anyagokat a felvitel után azonnal össze kell illeszteni és erősen összepréselni (megterhelni). A ragasztott kötés szilárdsága néhány másodperc alatt elérhető.

Tisztítás

Anyag : aceton, megkötés után csak mechanikusan

Kéz : szappan és víz, kézápoló krém

Biztonság

Lásd «Biztonsági adatlap 06.40».

Aktualizáció

Aktualizálva: 10.07.2025
Készült : 03. 01. 2017.

A termék a jótállási idő alatt megfelel a műszaki specifikációnak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésen alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak feltételezzük őket. Ennek ellenére a cég nem ismerheti azokat a különféle felhasználási módokat, helyeket és körülményeket, ahol és amelyek között a terméket alkalmazzák, sem a használt alkalmazási módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az adott felhasználásra való alkalmasságra vagy az alkalmazási eljárásokra az itt megadott információkon túl. A fentiek általános jellegű adatok. Minden felhasználó köteles saját próbákkal meggyőződni a termék alkalmaságáról. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.