Műszaki adatlap
TL 04.30 Szélvédőragasztó TECFLEX 60



Termék
A TECFLEX 60 kiváló minőségű, gyorsan kötő, rugalmas szélvédőragasztó. Alapozó (primer) használata nem szükséges. Szililcsoporttal módosított polimer alapú ragasztó gépjárművek üvegeinek közvetlen beépítéséhez. Speciális kialakításának köszönhetően a jármű a felhordást követő 1 óra elteltével gyorsan és biztonságosan újra használatba vehető.

Tulajdonságok

- Szililcsoporttal módosított polimer
- Oldószer és izocianátmentes, szagtalan
- Alapozó (primer) használata nem szükséges
- Tapadás üvegen, fémeken és műanyagokon
- Gyors alkalmazás és kikeményedés
- Nagy viszkozitású
- Kiváló kezdeti tapadószilárdság
- Nagy dinamikus igénybevételnek is ellenáll
- Korróziógátló
- Tanúsítás FMVSS 212

Használat
- Kifejezetten gépjárművek szélvédőinek ragasztására kifejlesztve.
- Személygépkocsik, tehergépkocsik, traktorok és egyéb járművek üvegeinek ragasztására alkalmas.

A gépjármű forgalomba helyezésének lehetővé tétele –

Drive away time Tesztelve - TÜV
• A gépjármű használatba vételének lehetősége: 1 óra
• A beszerelt szélvédővel rendelkező járműben a vezető és az utasoldali légzsáknak is beszerelt állapotban kell lennie
• Tanúsítás FMVSS 212

Műszaki adatok	
Alap	Thixotróp paszta
Szín	Fekete
Bázis	Szililcsoporttal módosított polimer
Kötési mechanizmus	Kötés a levegő nedvességtartalmának hatására
Kötési mélység (mm) (NPT 07-es módszer), 24 óra elteltével, 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett	3,0
Shore A keménység (DIN 53505 szabvány szerint)	62
Sűrűség [g/cm³] (NPT 06-os módszer, 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	1,44
Bőrképződési idő [perc] (NPT 17-es módszer, 23 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett)	15

Csomagolás
Kartus 290 ml

Szín
- Fekete

Den Braven Magyarország Kft.
www. denbraven.hu 1225 Budapest, Campona u. 1. Harbor Park DC8. info@denbraven.hu

Rugalmassági modulus 100%-os megnyúlásnál [N/mm²] (ISO 37, DIN 53504 szabvány szerint)	2,5
Szakítószilárdság [N/mm²] (ISO 37, DIN 53504 szabvány szerint)	3,0
Továbbszakítási ellenállás [N/mm] (ISO 34-1 szabvány szerint)	7,40
Szakadási nyúlás [%] (ISO 37, DIN 53504 szabvány szerint)	230
Alkalmazási hőmérséklet (°C)	+5-tól / +40-ig
Hőállóság (°C)	–40-tól / +100-ig

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE
A felületnek tisztának, száraznak, zsír, olaj és kenőanyag-mentesnek kell lennie, valamint nem maradhat rajta régi ragasztómaradvány. Más típusú vegyi anyagokkal való érintkezés súlyos kompatibilitási problémákat okozhat, illetve ronthatja a megfelelő tapadás kialakulását. Minden esetben javasoljuk előzetes tapadási és kompatibilitási vizsgálatok elvégzését.

ALKALMAZÁS
Edzett üveg ragasztásához vágja le a kartus kinyomócsőrét úgy, hogy a csőr vége „V" alakú legyen. A ragasztót kézi, elektromos vagy pneumatikus kinyomópisztollyal hordja fel az üveg szélére. A ragasztandó üveget megfelelő segédeszközök (pl. tapadókorongos rögzítők) segítségével 10 percen belül helyezze a megfelelő pozícióba. Az üveget enyhén nyomja a kerethez a megfelelő érintkezés biztosítása érdekében. Az üveget legalább 1 órán keresztül nem szabad elmozdítani. A jármű 60 perc elteltével használatba vehető, amennyiben a fent leírt eljárást betartották.

KORLÁTOZÁS
A kötés során fontos, hogy a termék ne érintkezzen alkohollal és más tisztítószerekkel. A beragasztott üveget például ragasztószalaggal kell rögzíteni.

TISZTÍTÁS
A használt szerszámokat azonnal tisztítsa meg acetonnal vagy más oldószerrel. Extra erős tisztítókendők is használhatók.
Kéz: Szappan és víz, kézápoló krém vagy Extra erős tisztítókendő.

Kiszerelés
Kartus 290 ml – 12 db / karton

Tárolás
A termék eredeti, bontatlan csomagolásában 12 hónapig tárolható. 10 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, száraz helyen tárolandó.

Biztonság
Lásd << Biztonsági adatlap>>

Aktualizáció
Aktualizálva 17.09.2026
Készült 09.10.2024

A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapulnak, ezért megbízhatónak és pontosnak tartjuk őket. Az anyagok, az alapfelületek és a tényleges felhasználási körülmények közötti különbségek miatt azonban ezen információk, írásos ajánlások vagy egyéb tanácsok alapján nem vállalható garancia a termék meghatározott célra való alkalmasságára, és azokból semmilyen jogviszonyból eredő felelősség nem következtethető ki. A Den Braven nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban ismertetett termékek használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal ellenőrizni, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra. A Den Braven fenntartja a jogot termékei tulajdonságainak megváltoztatására. A felhasználók kötelesek tájékozódni az adott termék műszaki adatlapjának legfrissebb változatáról. Az adatlap másolata kérésre vagy a denbraven.hu weboldalon érhető el. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.