Műszaki adatlap

TL 04.35 MAMUT CLEAR UV

Termék

Modern, MS polimer alapú ragasztó. 100%-os UV-állósága és fagyállósága lehetővé teszi, hogy beltéren és különösen kültéren egyaránt használható. Fő előnyei a rugalmasság, az erő és a kaméleon hatás.

Tulajdonságok

- Kaméleon hatású, átlátszó
- Külső és belső használatra
- Rendkívül rugalmas
- Szilikonmentes
- Kiváló tapadás különböző építőanyagokhoz, beleértve a nem nedvszívó anyagokat és ezek kölcsönös kombinációját is
- Nedvesség- és vízálló
- Kikeményedés után megfelelő diszperziós festékekkel átfesthető (kivéve alkidgyanták)
- Fagyálló
- Nem tartalmaz oldószert
- 100%-ban UV álló

Használat

-Külső és belső használatra
-Minden átlátszó ragasztás javítás, karbantartás, építés és összeszerelés során.
- Ideális üvegelemek ragasztására
-Vízálló hézagok ragasztása építés közben, gépiparban, személygépkocsi alkatrészei, pótkocsik, buszok stb.

Csomagolás

- Kartus 290 ml

Szín

- Transzparens

Műszaki adatok			
Alap	-	MS-Polymer	
Konzisztencia	-	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,01	
Hőtűrés	°C	–40 / +90	kikeményedés után
Hőállóság	°C	–15d	szállítás közben

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Alkalmazási sebesség	g/min	150	3 mm erővel és 6,3 bar nyomással
Bőrösödési idő	min	≈ 10	23 °C-on / 55% rel. páratart.
Kötési sebesség	mm	2	24 óra alatt / 23 °C-on / 55% rel. páratartalom
Kikeményedés után átfesthető	-	igen	
Dilatációs képesség	%	± 25	
Folyékonyság	mm	< 2	ISO 7390
Nyújthatóság	%	250	DIN 53 504
Modul 100%	MPa	1,0	DIN 53 504
Szakítószilárdság	MPa	2,2	DIN 53 504
A Shore (3s)	°	38 ± 3	DIN 53 505

Alapfelület
Tisztának, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Korlátozások
Többek között nem használható PE, PP, PC, PMMA, lágy műanyagok, teflon, aszfalt és bitumenes aljzatokon.

Használati utasítások
Igény szerint vágja le a kartus csőr hegyét. Kinyomás mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal. Az egyik oldalon +5 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten hordja fel. Foltokban vagy csíkokban hordja fel mechanikus pisztollyal. Helyezze el a ragasztott tárgyat, és nyomja egyenletesen. Ha helyzete, méretei vagy súlya miatt szükséges a tárgy rögzítése, javasoljuk, hogy ezt addig tegye, amíg az megkeményedik

Tisztítás
Anyaga: azonnal technikai benzinnel / Extra erős tisztítás és nedves törlőkendők
Kéz: szappan és víz, kézápolókrém / Extra erős tisztítás és nedves törlőkendők

Biztonság
Lásd: „Biztonsági adatlap 04.35”.

Szavatossági idő
Száraz és bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 12 hónapig, +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten.

Aktualizáció
Aktualizálva: 2022.12.07
Készült: 2022.11.07

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.