Műszaki adatlap

TL 04_34 Mamut Glue Disper Fix

Termék

Nagy kezdeti teherbírású és kiváló végső kötési szilárdságú ragasztó. Oldószermentes, diszperziós alapú ragasztó, amely víz elpárologtatásával megkeményedik.

Tulajdonságok

- 250 kg/m2 tömegű tárgyak azonnali ragasztása kiegészítő rögzítés nélkül
- Ellenáll a nedvességnek és a pornak
- Kikeményedés után diszperziós festékkel átfesthető
- Beltéri és kültéri használatra
- Kiváló tapadás különböző anyagokhoz a nedvszívó és nem nedvszívó anyagok kombinációjában
- Többszöri használat lehetősége (nem szárad ki a patronban)

Használat

- A legtöbb anyag ragasztása, mint például fa, beton, fém, kő, polisztirol, laminált stb.
- Belső ablakpárkányok, szigetelő csempék, díszlécek ragasztása
- Még nem túl sík felületek ragasztására is
- Ragasztási küszöbök, mennyezeti kazetták, álmennyezetek
- Burkolóelemek ragasztására

Csomagolás

- Kartus 280 ml

Szín

- Világos szürke

Műszaki adatok			
Alap	-	Diszperziós	
Konzisztenció	-	Tixotróp paszta	
Szárazanyag tartalom	%	78	
Nyitott idő	perc	5 - 10	23 °C-on és 55% relatív. párat.
Teljes kötési idő	óra	24 - 72	A felhordás alatti hőmérséklettől, az aljzat nedvszívó képességétől és a ragasztó vastagságától függően
Hőállóság	°C	-15 / +75	
Sűrűség	g/ m^l	1,62	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+15 / +40	
Szakítószilárdság	kg/cm^2	15	kikeményedés után
Tárolási hőmérséklet	°C	+ 5 - + 25	Eredeti bontatlan csomagolásban

Kiadósság	g/m^2	500 – 1500	Az aljzat nedvszívó képességétől és a kikeményedés utáni szükséges terhelhetőségtől függően

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Alapfelület

A ragasztott felületeknek tisztának, por, zsír és laza részecskéktől mentesnek kell lenniük.

Használati utasítások

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, laza részecskéktől, portól és zsírtól mentesnek kell lennie. Vigye fel a ragasztót pontokban vagy csíkokban a ragasztott anyag egyik oldalára. Helyezze a ragasztott anyagot az alapra és tolja a kijelölt helyre. Ragasztófelhasználás 500-1500 g/m2 (az aljzat nedvszívó képességétől és a kikeményedés utáni szükséges terhelhetőségtől függően). Min. alkalmazási hőmérséklet +5 OC, max + 40 OC (optimális +15 OC-tól). A mennyezeti kazetták ragasztásánál a ragasztót a kazetta hátsó felületének körülbelül öt pontjára hordja fel.

Korlátozás

Többek között nem alkalmas PE, PP, teflon felületekre.

Tisztítás

A fel nem használt anyagok és szerszámok Den Braven tisztítókendővel, vízzel tisztíthatók. A megkeményedett anyag mechanikusan eltávolítható.
Kéz: Den Braven tisztító törlőkendők, kézkrém, szappan és víz

Figyelmeztetés

Nem alkalmas állandó vízterhelésre. Teljes érlelés (72 óra) után rövid időre nulla alatti hőmérsékletnek is ki lehet tenni.

Biztonság

Lát << Biztonsági adatlap 04.34 >>

Aktualizáció

Aktualizálva: 2023.02.03
Készült: 2023.02.03

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásain kon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.