



## Kiszerezés

- Kartus 280 ml

## Szín

- Világos szürke

## Műszaki adatlap

### TL 04\_34 Mamut Glue Disper Fix

#### Termék

nagy kezdeti teherbírású és kiváló végső kötési szilárdságú ragasztó. Oldószermentes, diszperziós alapú ragasztó, amely víz elpárolgatásával megkeményedik

#### Tulajdonságok

- 250 kg/m<sup>2</sup> tömegű tárgyak azonnali ragasztása kiegészítő rögzítés nélkül
- Ellenáll a nedvességnek és a pornak
- Kikeményedés után diszperziós festékekkel átfesthető
- Beltéri és kültéri használatra
- Kiváló tapadás különböző anyagokhoz a nedvszívó és nem nedvszívó anyagok kombinációjában
- Többszöri használat lehetősége (nem szárad ki a patronban)

#### Használat

- A legtöbb anyag ragasztása, mint például fa, beton, fém, kő, polisztirol, laminált stb.
- Belső ablakpárkányok, szigetelő csempek, díszlecek ragasztása
- Még nem túl sík felületek ragasztására is
- Ragasztási küszöbök, mennyezeti kazetták, álmennyezetek
- Burkolóelemek ragasztására

#### Műszaki tulajdonságok

Alapanyag	-	Diszperziós	
Konzisztencia	-	Tixotróp paszta	
Szárazanyag tartalom	%	78	
Nyitott idő	min	5 - 10	23 °C-on és 55% relatív. párat.
Teljes kötési idő	óra	24 - 72	A felhordás alatti hőmérséklettől, az aljzat nedvszívó képességétől és a ragasztó vastagságától függően
Hőtűrés	°C	-15 / +75	
Sűrűség	g/ m <sup>l</sup>	1,62	
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+15 / +40	
Szakitószilárdság	kg/cm <sup>2</sup>	15	kikeményedés után
Tárolási hőmérséklet	°C	+ 5 - + 25	Eredeti bontatlan csomagolásban

DEN BRAVEN  
Magyarország kft.

1225 Budapest,  
Campona u. 1.  
DC8 épület

KSH s.sz: 12275 188  
Adószám: 12275188-243

Tel.: +36 23 312 800  
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu



<b>Kiadósság</b>	g/m <sup>2</sup>	500 – 1500	Az aljzat nedvszívó képességétől és a kikeményedés utáni szükséges terhelhetőségtől függően
------------------	------------------	------------	---

## Aljzat

A ragasztott felületeknek tisztának, por-, zsír- és laza részecskéktől mentesnek kell lenniük.

## Alkalmazás

Az aljzatnak tisztának, száraznak, szilárdnak, laza részecskéktől, portól és zsírtól mentesnek kell lennie. Vigye fel a ragasztót pontokban vagy csíkokban a ragasztott anyag egyik oldalára. Helyezze a ragasztott anyagot az alapra és tolja a kijelölt helyre. Ragasztófelhasználás 500-1500 g/m<sup>2</sup> (az aljzat nedvszívó képességétől és a kikeményedés utáni szükséges terhelhetőségtől függően). Min. alkalmazási hőmérséklet +5 OC, max + 40 OC (optimális +15 OC-tól). A mennyezeti kazetták ragasztásánál a ragasztót a kazetta hátsó felületének körülbelül öt pontjára hordja fel.

## Korlátozások

Többek között nem alkalmas PE, PP, teflon felületekre.

## Tisztítás

A fel nem használt anyagok és szerszámok Den Braven tisztítókendővel, vízzel tisztíthatók. A megkeményedett anyag mechanikusan eltávolítható.

Kéz: Den Braven tisztító törlőkendők, kézkrém, szappan és víz

## Értesítés:

Nem alkalmas állandó vízterhelésre. Teljes érlelés (72 óra) után rövid időre nulla alatti hőmérsékletnek is ki lehet tenni.

## Biztonság

Lát << Biztonsági adatlap 04.34 >>

Frissítés

Frissítve: 2023.02.03

Készült: 2023.02.03

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl, vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.