Műszaki adatlap
TL 05.27 Gyorskötésű PU ragasztóhab – TURBO SPEED

Termék

Nedvességre keményedő poliuretán alapú, egykomponensű, gyorsan száradó, szerelő- és építőhab. Speciálisan nagy hozamú gyors ragasztáshoz fejlesztették ki. A megszilárdulás megkezdése 60 mp után és lehetséges korrekció 2 percen belül. Kiválóan tapad betonhoz, vakolathoz, falazathoz, fához, polisztirolhoz, nem lágyított PVC-hez, stb. Térfogatállandó kikeményedés után.

Tulajdonságok

- Gyors kötés
- A megszilárdulás kezdete 60 másodperc után.
- 2 percen belüli korrekció lehetősége.
- Kiváló tapadás és tapadás különböző építőanyagokhoz – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyagok stb.
- Kikeményedés után térfogatálló
- Minőségi és egyenletes szerkezet
- Jó hő- és hangszigetelés

Használat

- Többcélú építőipari ragasztó, amely a legtöbb építési aljzathoz kiválóan tapad. EPS és XPS lapok, gipszkarton, faelemek, OSB lapok, díszítőelemek és belső válaszfalak ragasztására szolgál

Csomagolás

- Pisztolyos 750 ml

Szín

- Sárga

Műszaki adatok			
Alap	Poliuretán		
Sűrűség	kg/m^3	20 - 30	ISO 7390 szerint
Szerkezet	%	± 70%	egységes zárt cellás
Hőállóság	°C	-20/ +85	kikötés után
Tárolási hőmérséklet	°C	+5 felett	optimális +10-től +20-ig
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	A levegő és az aljzat hőmérséklete
Vághatóság	perc	5	23°C-on / 55% rel. Nedvesség és vastagság 1 cm.
Teljes kikeményedés	óra	2	hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság szerint
Méretstabilitás	%	-5%<DS<0%	
Bőrösödési idő	perc	1 – 3	nedvesítés szerint

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

UV állóság	-	nem	felületmódosítás szükséges - vakolása, festése
Tűzreakció	-	F	Osztályozás a ČSN EN 13 501-1 szerint
Tárolási idő	hónap	18	nap nem érheti!!! +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten
Minimális fugaszélesség	mm	1	
Maximális fugaszélesség	mm	30	Ha a hézag nagyobb, a fugát szükség szerint két vagy több rétegben kell kitölteni.

Használati utasítások

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérrel borított felületekre. A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

A megkötött PUR hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

Alapfelület

Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Takarja le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket! Felhordás előtt javasoljuk, hogy a nedvszívó aljzatot permetezővel nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a tágulását és a hab jobb szerkezetét. Ha további tágításra van szükség, a felhordás után azonnal nedvesítse újra a habot.

Kiegészítés

Alacsony hőmérsékleten történő tárolás esetén javasoljuk, hogy a dobozt használat előtt 1 órán át szobahőmérsékleten temperálja. Csavarja rá a felhordó pisztolyt, és alaposan rázza fel a dobozt (legalább 30-szor). Állítsa be a kívánt adagot a felhordó pisztolyon a rögzítőcsavarral. Nedvesítse meg az aljzatot, vigyen fel ragasztót az aljzatra, nedvesítse újra, várjon 60 másodpercet, és kösse össze az elemeket. De legkésőbb 2 perccel az alkalmazás után. A ragasztott elem további 60 másodpercig manipulálható.

Tisztítás

Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító Kéz:

kézkrém, szappan és víz

Frissítés

Frissítve: 2022.02.02
Készült: 2022.02.02

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért a megadott tájékoztatáson túlmenően semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.