



Kiszerezés

- 750 ml

Szín

- Sárga

Műszaki lap

TL 05.29 Szórható szigetelő hab– THERMO-QUICK

Termék

Egy egykomponensű poliuretán hab, speciális pisztolyfúvókás applikátorral

Tulajdonságok

- Spray hatás
- A hőszigetelést helyettesíti
- Rétegezés 15 perc után
- Egy hab hozama – 2m²
- Hővezetési együttható – 0,03 W/(m²*k)
- Segít megelőzni a hőhidakat

Használat

- Nagyon hatékony hő- és hangszigetelés
- Alkalmos egyenetlen és nehezen elérhető felületekre
- Falak, garázskapuk, csövek, tározók, stb. hőszigetelése.
- Energiaköltség megtakarítás, hatékony szigetelés
- Biztosítja az épület hatékony védelmét huzat és nedvesség ellen.

Műszaki tulajdonságok– THERMO-QUICK

| Bázis | Polyuretán | | |
|--|-----------------------|-----------|--|
| Szerkezet | % | ± 70% | egységes zárt cellás |
| Hőellenállás | °C | -60/ +110 | kikeményedés után |
| A hab hőmérséklete az alkalmazás során | °C | +5 felett | optimális +10-től +20-ig |
| Alkalmazás hőmérséklete | °C | +5 / +35 | A levegő és az aljzat hőmérséklete |
| Hővezetési tényező | W/(m ² *k) | 0,030 | |
| Rövid távú vízfelvétel | kg/m ² | 0,11 | |
| Hangszigetelés | dB | 60 | |
| Teljes kikeményedés | óra | 2 – 24 . | hőmérséklet, páratartalom és rétegvastagság függvényében |
| Rétegezhetőség | perc | 15 | |

DEN BRAVEN
Magyarország kft.

1225 Budapest,
Campona u. 1.
DC8 épület

KSH s.sz: 12275 188
Adószám: 12275188-243

Tel.: +36 23 312 800
info@denbraven.hu

www.denbraven.hu



| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|---|
| Méretstabilitás | % | - 5%<DS<0 % | |
| Bőrösödési idő | perc | 1 – 3 | A nedvesítés szerint |
| UV állóság | - | nem | |
| Tűzreakció | - | F | ČSN EN 13 501-1 osztály szerint |
| Szavatossági idő | hónap | 18 | naptól védve, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten |

Figyelmeztetés

Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérral borított felületekre. A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

A megkötött PUR hab nem áll ellen az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

Felület

Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Takarja le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket! Felhordás előtt javasoljuk, hogy a nedvszívó aljzatot permetezővel nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a tágulását és a hab jobb szerkezetét. Ha további tágításra van szükség, a felhordás után azonnal nedvesítse újra a habot.

Kiegészítés

Rögzítse a fúvókát a felhordó pisztoly végéhez. A habot alaposan rázza fel (legalább 30-szor). Csavarja rá a felhordó pisztolyt. Nyissa ki a szelepet maximumra és 20-30cm távolságból hordja fel (A távolságtól függően a hab szélességben permetez) Egy hab 2m² fedőfelülettel rendelkezik. Ha több réteget kell felvinni, 15-30 perc múlva permetezzen még egy réteget. Minden réteg után nedvesítse meg a felületet.

Tisztítás

Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító

Kéz: kézkrem, szappan és víz

Frissítés

Frissítve: 2023.08.29

Készült: 2023.08.29

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért a megadott tájékoztatáson túlmenően semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.