



Műszaki adatlap 05.12 Tűzálló Purhab

Termék Egykomponensű szigetelő PUR hab bizonyított tűzállósággal és egyéb kiegészítő tulajdonságokkal. Megfelel a ČSN EN 13501-1 szerinti tűzzel szembeni viselkedési osztály **B – s1,d0-nak**. A hajtóanyag nem gyúlékony.

Tulajdonságok Nem éghető
 Nagy töltőképesség, jó méretstabilitás;
 Fokozott tapadás edzett PVC-hez – ablak- és ajtókeretek, ablakpárkányok;
 Magas tapadás és tapadás az aljzatokhoz, mint például falazat, beton, kő, fa, polisztirol, műanyagok, acél stb

Felhasználási terület - Nyílászárók hézagkitöltése, beépítése;
- Tűzálló szigetelés a válaszfalakban és lakóházak szerelőmagjaiban

Kiszerezés Pisztolyos vagy adapteres: 750 ml;

Szín Piros

Műszaki adatok

Alap	-	polyuretan	
Sűrűség	kg/m ³	-15-20	(kikeményedés után, cső alakú az ISO 7390 szerint)
Sűrűség	kg/m ³	25 - 40	(ISO 7390 szerinti keményedés után)
Hőszigetelő tulajdonságok	W/m.K	0,035	(DIN 52612 szerint)
Hőállóság (hosszú távú)	°C	30 – 50	(optimális +10-től +20-ig)
Hőállóság (rövid távú)	°C	90	(optimális +15-től +20-ig)
hőmérséklet az alkalmazáshoz	°C	120	(a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól függően) FEICA TM1005
Alkalmazási hőmérséklet	°C	nad +5	(hőmérséklettől, páratartalomtól és rétegvastagságtól függően)
Ideje a nem ragadós bőr kialakításának	min.	8 - 12	(felületmódosítást igényel - vakolat, díszlécek, tömítőanyag, szilikon)
Vághatóság	min.	50-100	Ha a hézag nagyobb, a fugát szükség szerint két vagy több rétegben kell kitölteni.
Keményedés	min.	50-150	
UV állóság	-	nem	
Minimális fugaszélesség	mm	10	
Maximális fugaszélesség	mm	30	

Tűzállóság perc (szélesség x mélység.) (a NEM 6069/pr EN 1366 szerint)
80 perc. 10 x 100 mm
60 perc 15 x 100 mm
50 perc 20 x 100 mm
45 perc 30 x 100 mm

Tűzállósági osztály - **B – s1,d0** Osztályozás a ČSN EN 13 501-1 szerint
Tárolás Hónap 18 (Nappal !!! +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)

Műszaki adatok Megfelel az "50 grammos szabálynak" - 750 ml-hez képest < 50 g gyúlékony gázt tartalmaz;

Korlátozás Nem ajánljuk víz alatti és zárt térben történő alkalmazásra, nulla tapadású PE, PP, szilikon, teflon és zsíros aljzatokhoz. Nem javasoljuk a hab vagy a hézagok alacsony hőmérsékleten történő melegítését, ne alkalmazza dérral borított felületekre.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Műszaki adatlap 05.12 Tűzálló Purhab

Felület Tisztának, száraznak, szilárdnak, portól, laza részecskéktől, zsírtól, olajtól és fagytól mentesnek kell lennie.

Az aljzat kezelése (előkészítése) Használja tiszta és zsírtalanított felületeken. Fedje le a szennyeződés veszélyének kitett felületeket. Felhordás előtt javasoljuk, hogy a nedvszívó aljzatot permetezővel nedvesítse meg vízzel, hogy növelje a tágulását és a hab jobb szerkezetét.

Használat Használat előtt legalább 30-szor rázza fel a dobozt. Távolítsa el a fedelet és csavarja rá a pisztolyra. Engedélyezze a pisztoly szelepét, amely lehetővé teszi a hab felvitelét. Alulról töltse be a lyukakat. Ne töltse túl a fugát!

Flakon csere Zárja el a pisztoly szelepét, csavarja le az üres kannát, és azonnal csavarjon fel egy újat, hogy megakadályozza a levegő bejutását a pisztolyba. Rázza meg újra az új dobozt (min. 30-szor).

Kiegészítés A meg nem kötött habot PU habtisztítóval tisztíthatod, a megkötött habot csak mechanikusan távolíthatod el. Munkavégzés közben használjon védőfelszerelést. Védje a padlót a fröccsenés ellen papírral vagy fóliával.

A hab késleltetőket és égésgátlókat tartalmaz, ami az eltérő öregedési folyamatok oka. Ezért hagyni kell a habot kellően érni, majd le kell vágni. A felesleges habot késsel vagy spatulával le lehet vágni.

A megkötött PUR hab nem ellenáll az UV sugárzásnak. Ez az ellenállás a közvetlen napfénynek való kitettségtől függ (kb. 14 naptól 3 hónapig). Ezen idő elteltével az egyéb éghajlati hatásokkal (eső, fagy stb.) együtt a hab szerkezete az UV sugárzás hatására károsodik.

Tisztítás Anyaga: meg nem kötött hab - PU hab tisztító Zwaluw
Kéz: kézkrém, szappan és víz.

Biztonság Lásd "Biztonsági adatlap 05.12".

Frissítés Frissítve: 2020.12.16 Készült: 2002.09.14

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl, vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100