Műszaki adatlap
TL 05.38 Gyorskötésű PU Ragasztóhab – TURBO SPEED COMBO

Termék

Egykomponensű, gyorsan száradó, szerelési és szerkezeti hab, nedvesség hatására kötő poliuretán alapú. Kifejezetten gyors ragasztáshoz fejlesztették ki, magas kihozatallal. A kötés kezdete már 60 másodperc után megindul, és 2 percig még korrigálható. A hab 2 az 1-ben alkalmazásra készült — használható applikációs pisztollyal vagy tubussal egyaránt.

Tulajdonságok

- Gyors kikeményedés
- 2 az 1-ben alkalmazás – alkalmas tubushoz és pisztolyhoz egyaránt
- Kötés : 60 másodperc után
- Javítás lehetőség 2 percig
- Kiváló tapadás és tapadóképesség különböző építőipari alapfelületeken – beton, falazat, kő, fa, polisztirol, műanyagok stb.
- Kikeményedés után térfogatstabil marad
- 360°-ban elfordítható
- Kiváló minőségű és egyenletes szerkezet
- Kiváló hő és hangszigetelő képesség

Használat

Többcélú építőipari ragasztó, amely kiváló tapadással rendelkezik a legtöbb építőipari alapfelülethez. Alkalmas EPS és XPS lapok, gipszkarton, faelemek, OSB lapok, díszítőelemek és belső válaszfalak ragasztására.

Csomagolás
Doboz 750 ml
Szín
Sárga

Műszaki adatok – Gyorskötésű PU Ragasztóhab – TURBO SPEED COMBO			
Alap	Poliuretán		
Sűrűség	kg/m^3	20 - 30	ISO 7390
Struktúra	%	± 70%	egyenletesen zárt cellás szerkezetű
Hőállóság	°C	-20/ +85	Kötés után
Doboz alkalmazási hőmérséklete	°C	+5	optimális +10 - +20 között
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +35	A levegő és az aljzat hőmérséklete
Vághatóság	Perc	5p.	23 °C-on, 55% rel. páratartalom mellett, 1 cm vastagságban.
Teljes kikeményedés	Óra	2ó.	A hőmérséklettől, páratartalomtól és a réteg vastagságától függően.
Méretstabilitás	%	-5%<DS<0%	
Felületi kéregképződés	perc	1 - 3 p.	Nedvességtől függően

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

UV-állóság	-	nem	Felületi kezelést igényel – vakolat, szegélylécek, festés.
Tűzreakció	-	F	Osztályozás a ČSN EN 13501-1 szabvány szerint
Tárolási idő	hónap	18	Napfelé lefelé! +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten alkalmazandó.
Minimális hézagszélesség	mm	1	
Maximális hézagszélesség	mm	30	Nagyobb hézagszélesség esetén a hézag kitöltését szükség szerint két vagy több rétegben kell elvégezni.

Figyelmeztetés

A termék alkalmazását nem javasoljuk víz alatti környezetben vagy zárt terekben. A hab nem tapad PE, PP, szilikon, teflon felületeken, illetve zsíros, szennyezett alapokon. Alacsony hőmérsékleten nem ajánlott a habot vagy a hézagokat melegíteni, valamint nem alkalmazható zúzmarával borított felületeken. A meg nem kötött hab PU tisztítóval eltávolítható, a megkötött hab kizárólag mechanikai úton távolítható el. A munkavégzés során használjon védőeszközöket, és a padlót védje szennyeződés ellen papírral vagy fóliával. A kikeményedett PUR hab nem UV-álló. Az UV-állóság időtartama a napsugárzásnak való kitettségtől függ (megközelítőleg 14 naptól 3 hónapig). Ezt követően, különféle időjárási hatásokkal (pl. eső, fagy) együtt a hab szerkezete károsodhat az UV-sugárzás következtében.

Alap

Tiszta és zsírtalanított felületeken alkalmazza. A szennyeződésnek kitett felületeket takarja le! Felhordás előtt javasolt a nedvszívó alapfelületet vízzel, permetező segítségével benedvesíteni a hab jobb tágulása és kedvezőbb szerkezeti kialakulása érdekében. Nagyobb tágulás igénye esetén a habot közvetlenül a felhordás után ismét nedvesítse meg.

Használati utasítások

Alacsony hőmérsékleten történő tárolás esetén a flakont használat előtt javasolt szobahőmérsékleten temperálni legalább 1 órán keresztül. Ezután csavarjuk fel az applikációs pisztolyra, vagy helyezzük rá a csőrös toldatot, majd alaposan rázzuk fel a flakont (legalább 30-szor). Az applikációs pisztolyon az adagolási mennyiséget az állítócsavarral szabályozzuk. A felületet nedvesítsük meg, vigyük fel a ragasztót, majd ismételten nedvesítsük meg a felületet. Várjunk 60 másodpercet, majd illesszük össze az elemeket — de legkésőbb 2 percen belül az alkalmazástól számítva. Az illesztett elemek pozíciója 60 másodpercig még módosítható.

Tisztítás

Anyag: Meg nem kötött hab – PU hab tisztítóval tisztítható

Kéz: szappan és víz, kézápoló krém

Aktualizáció

Aktualizálva: 18.07.2025
Készült: 21.05.2025

Az alábbi információk és megadott adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésen alapulnak, és feltételezhetően megbízhatóak és pontosak. A gyártó azonban nem ismerheti a termék felhasználásának minden lehetséges módját, sem az alkalmazás körülményeit, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadottakon túlmenően a termékek bizonyos felhasználási célokra való alkalmasságára vagy az alkalmazás módjára vonatkozóan. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék megfelelő alkalmazhatóságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.