Csomagolás

- Kartus 280 ml

Szín

- Fekete
- Fehér
- Szürke
- Barna

Műszaki adatlap

TL 03.72 Karosszéria és tető tömítőanyag

Termék

Egykomponensű tömítő és hézagkitöltő anyag, emulziós bázison. Víz elpárolgásával köt meg, tartósan szilárd, ellenálló, plasztikus-rugalmas kötést képez.

Tulajdonságok

- Nem okoz korróziót
- Könnyen felhordható
- Kötés után átfesthető diszperziós festékekkel
- Kiváló tapadás fémekhez, műanyagokhoz (a korlátozások szerint), keményített PVC-hez és eloxált alumíniumhoz

Használat

Lakatos alkatrészek és épületek külső felületeinek tömítése, lakatos csatlakozások javítása. Alkatrészek összekötő részeinek tömítése, valamint fém párkányok, oromzatok, párkányok és tetőrendszerek alátömítése. Gépkocsi karosszériaelemek alátömítése. Darukabinok és gépi berendezések karosszériaelemeinek tömítése.

Műszaki adatok			
Alap	emulzió		
Konzisztenció	Tixotróp paszta		
Sűrűség	g/ml	1,67	
Hőállóság	°C	-40 / +75	Kötés után
Hőállóság	°C	-15	Szállítás közben
Aplkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Felületi réteg képződési ideje	perc	≈ 15	23°C hőmérséklet és 55% rel. Páratartalom mellett
Fogyasztás 280ml-ből	képlet		$\text{Hosszúság[m]} = \frac{\text{térfogat[ml]}}{\text{szélesség[mm]} \cdot \text{mélység[mm]}}$
Fogyasztás 280ml-ből	m	12,9	4x6mm hézaghoz
Dilatációs képesség	%	±12,5	
Folyékonyság	Mm	<2	ISO 7390
Nyúlás	%	600	DIN 53 504

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Modulus 100%	N/mm^2	0,32	DIN 53 504
Keménység Short A szerint (3s)	°	30 ± 3	DIN 53 505
Tárolási idő	hónap	24	+5 / +25°C
Minimális hézagszélesség	mm	4	
Maximális hézagszélesség	mm	25	

Korlátozás

Többek között nem alkalmas olyan helyekre, amelyek állandó nedvesség- és vízterhelésnek vannak kitéve, illetve nem használható PE, PP, PC, PMMA, lágy műanyagok, bitumenes aljzatok és teflon felületeken. Zárt szerkezetekben való alkalmazása nem ajánlott. Nem alkalmas ereszek tömítésére és tartós vízterhelésnek kitett felületekre.

Alap

Az alapfelületnek tisztának, szilárdnak kell lennie, szabad por-, zsír- és olajmaradványoktól mentesnek. Nagyon nedvszívó felületeknél javasoljuk az S2802A vagy S-T70 penetrációs alapozó, illetve vízzel 1:2 arányban hígított tömítőanyag alkalmazását.

Használati utasítások

Kültéri használat esetén legalább 5 órán át meg kell akadályozni a termék érintkezését vízzel (pl. esővel) az alkalmazás után. Vízbázisú zománcfestékekkel való átfestés után tartósabb vízállóság érhető el, amely legalább olyan mértékű védelmet nyújt, mint a homlokzaton található valamennyi lakatos elem rendszeres újrafestése.

Tisztítás

Anyag : azonnal technikai benzínnel, Den Braven nedves törlőkendővel

Kéz: szappan és víz, kézápoló krém

Biztonság

Lásd. «Biztonsági adat 03.72».

Aktualizáció

Aktualizálva 18.07.2025
Készült 16.12.2021

Az itt közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív vizsgálatainkon alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ugyanakkor a vállalat nem ismerheti a termékek különböző felhasználási módjait és alkalmazási eljárásait, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt közölt információkon túli felhasználási alkalmasságra vagy alkalmazási eljárásokra. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatai alapján meggyőződni a termék alkalmasságáról. További információkért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.