### Csomagolás

- Kartus 290 ml

### Szín

- Antracit szürke

# Műszaki adatlap
# TL 04.23 Folyékony membrán

### Termék

Ez egy magas rugalmasságú, kenhető és szórható tömítőanyag MS polimer bázison. UV-álló és vízzáró, nem folyik meg, így alkalmas vízszintes és függőleges felületeken történő alkalmazásra is. Használható nyílászárók tömítésére, ahol kiváltja a belső oldali tömítőszalagot. Alkalmas továbbá a kémény és a bádogozás közötti csatlakozások, bádogos elemek, ereszcsatornák, valamint fémlemezek közötti hézagok tömítésére. Elsősorban a fémiparban talál alkalmazást.

### Tulajdonságok

- **Vízálló, megakadályozza a beázást**
- **MS polimer bázisú**
- **UV álló**
- **Hőállóság -60 °C-tól +90°C-ig**

### Használat

- Nyílászárók tömítése
- Kémény és bádogozás közötti csatlakozások tömítése
- Bádogos elemek, ereszcsatornák és fémlemezek közötti hézagok tömítése
- Alkalmas a fémipar számára

| Műszaki adatok | | | |
|---|---|---|---|
| Kéregképződési idő | perc | 12 +- 5 | |
| 24 óra száradási idő 23 °C-on / 50% relatív páratartalom mellett | mm | Cca. 2 | |
| Térfogati zsugorodás | % | < 10 | |
| Hosszú távú hőállóság | °C | -60 až + 90 | |
| Alkalmazási hőmérséklet | °C | +5 až + 45 | |
| Sűrűség | g/cm$^3$ | 1,3 | ISO 1183-1 |
| Viszkozitás (5 s$^{-1}$) | Pas | 1900 +- 400 | |
| Viszkozitás (5 s$^{-1}$) | Pas | 82 +- 15 | |
| Tárolási idő | hónap | 12 | |

DEN BRAVEN
Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

**Alapfelület**

Felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, laza porszemcséktől, zsírtól és olajtól mentesen.

**Alkalmazás**

Az aljzatnak tisztának kell lennie, por, zsír és laza részecske-mentesnek. A tömítőanyagot applikációs pisztollyal vigye fel a felületre vagy közvetlenül az illesztésbe, majd egyenletesen simítsa el ecsettel kb. 2 mm vastagságban és legalább 20 mm szélességben mindkét oldalon az illesztéstől.

**Korlátozás**

Nem alkalmas PP, PE, PC, PMMA, PTFE, lágy műanyagok, teflon, neoprén és bitumenes felületeken történő használatra. Nem javasolt kloridokat tartalmazó környezetben (például uszodákban). PU tömítőanyag UV-sugárzásnak való kitettsége esetén enyhe sárgulás léphet fel, amely azonban nem befolyásolja a mechanikai tulajdonságokat, és csupán esztétikai jellegű változás. A tömítőanyagon lévő szintetikus bevonatok kikeményedése lassabb lehet. Nem alkalmas olyan tárolók vagy gyűjtőmedencék tömítésére, amelyek alkohollal vagy etil-acetáttal érintkeznek, mert csak rövid távú ellenállósággal rendelkezik.

**Átfesthetőség**

Folyékony membránára jól felvihetők vízbázisú és általában kétkomponensű festékek. A szintetikus bevonatok száradási ideje azonban hosszabb lehet. Ajánlott az alkalmazás előtt ellenőrizni a bevonat kompatibilitását.

**Tisztítás**

A fel nem használt anyag és eszközök tisztítása Den Braven tisztító törlőkendőkkel végezhető.
Kéz: Den Braven tisztító törlőkendők használata javasolt.

**Biztonság**

Lásd. << Biztonsági adat 04.23 >>

**Tárolási idő**

Tárolja száraz, hűvös helyen, bontatlan csomagolásban +5 és +45 °C között. A szavatossági idő a gyártástól számított 12 hónap.

**Aktualizáció**

Aktualizálva 18.07.2025
Készült 21.08.2024

A termék a garanciális időszak alatt megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésen alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tekinthetők. Ugyanakkor a gyártó nem ismerheti a termék felhasználásának különféle körülményeit, alkalmazási módjait, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termék adott felhasználási célra való alkalmasságára vagy az alkalmazás módjára vonatkozóan, a megadott információkon túlmenően. A fentiekben közölt adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját vizsgálatokkal meggyőződni az alkalmazás megfelelő voltáról. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.