



Kiszerezés

- kartus 280 ml

Szín

- fehér
- fekete

Technikai adatlap

TL 07.65 Kályhatömítő

Termék

Egykomponensű tömítőanyag, légköri nedvesség vulkanizálásával térhálósodik. Tartós, de erős kötést hoz létre, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek.

Tulajdonságok

- Azonnal használható, könnyen felvihető
- Hőállóság 1200°C
- Magas tapadás nedvszívó és nem nedvszívó anyagokkal és ezek kölcsönös kombinációival

Használat

Kandallók, kályhák, kazánok, sütők hézagainak tömítése. Kéményrendszerek tömítése Schiedel, Prespor stb. Repedések, szakadások és tűzoltóagyag töredékek tömítése, javítása.

Műszaki adatok

Anyag	Nátrium-szilikát		
Konzisztencia	Tixotrop paszta		
Sűrűség	g/ml	2	
Hőtűrés	°C	+1200	kikeményedés után
Hőellenállás	°C	-15	szállítás közben
Alkalmazás hőmérséklete	°C	+15 / +40	
Kötési idő	óra	24 - 96	23°C-on / 55% rel. páratartalom
Szárazanyag	%	80	
Kiadósság kb.	képlet		$\text{hossz mm} = \frac{\text{tartalom [ml]}}{\text{szélesség [mm]} \times \text{mélység [mm]}}$
Hozzávetőleges kiadósság	m	12,9	4x6 mm-es csatlakozáshoz
Szavatosság	hónap	12 kartus	+5 / +25°C hőmérsékleten
Minimális fugaszélesség	mm	3	



Maximális fugaszélesség	mm	25	
-------------------------	----	----	--

Korlátozások

Többek között nem használható PE, PP, teflon és tartósan vízzel terhelt helyeken.

Felület

Tisztának, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie. A nedvszívó aljzatokat permetezővel (vízzel) javasoljuk nedvesíteni.

Kiegészítés

A gitt felhordása a fugára egy felhordó pisztollyal. A felvitt tömítőanyag szélességét a patron felhordó hegyének levágásával határozzuk meg. Törölje le a felesleges tömítőanyagot egy műanyag spatulával. A gitt felhordása a fugára egy felhordó pisztollyal. A felvitt tömítőanyag szélességét a patron felhordó hegyének levágásával határozzuk meg. Törölje le a felesleges tömítőanyagot egy műanyag spatulával.

Tisztítás

Anyaga: azonnal műszaki benzinnel

Kéz: szappan és víz, javító kézkrém.

Biztonság

Lásd: „Biztonsági adatlap 07.65”.

Frissítés

Frissítve: 2020.10.08.

Készült: 2001.04.01.

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem, ezért a megadott tájékoztatáson túlmenően semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.