Műszaki adatlap 03.11 **Szilikon akril tömítő**

Termék
Egykomponensű tömítő hézagtömítő, akrilát diszperzió alapú. A víz elpárgásával megkeményedik, így tartósan erős, műanyag-elasztikus kötést hoz létre.

Tulajdonságok
☑ Oldószermentes
☑ Nagyon könnyen felhordható, akril és diszperziós festékekkel átfesthető;
☑ Jó tapadás fára, falazatra, betonra, edzett PVC-re stb., még nedves aljzatra is;

Használat
- Külső és belső használatra;
- Vakolat, falazat, fa, beton repedéseinek és repedéseinek javítása;
- Ablakkeretek, ajtók és falazat közötti hézagok tömítése;
- Ablakpárkányok, lépcsők és falazat közötti hézagok tömítése;
- Titán-cink ablakpárkányok és falazatok tömítése;

Csomagolás 280 ml kartus

Szín Átlátszó (fehér a kötés előtt), fehér;

Műszaki adatok

Alap	-	akryl	
Konzisztenció	-	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1,05	
Szárított gyümölcs	%	60	1 óra 105°C-on
Hőállóság	°C	–20 / +75	kikeményedés után
Hőeállóság	°C	–15	szállítás közben
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Alkalmazási sebesség	g/perc	1100	3 mm vastagságban és 6,3 bar nyomáson 23° C-on / 55% rel. nedves alapján
Felületszáradás idő. rétegek	perc	□ 30	ISO 7390
Folyékonyság A	mm	< 2	ČSN EN ISO 10 563
térfogati változások	%	40 (± 5 %)	
Dilatációs képesség	%	± 20	
Hajlékonyság	%	600	DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,8 (N/mm²)	DIN 53 504
Keménység Shore A szerint (3s)	°	40 ± 3	DIN 53 505
			+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten
Tárolás idő	hónap	18	
Minimális fugaszélesség	mm	4	
Maximális fugaszélesség	mm	25	
Hozzávetőleges kiadósság	képlet	hossz [m]	□ tartalom[ml] / szélesség [mm] □mélység[mm]
Hozzávetőleges kiadósság 310 ml-től	példa	hossz [m]	□ 310[ml] / 4[mm]□6[mm] □12,9m
Hozzávetőleges kiadósság 310 ml-ből	m	12,9	4 mm x 6 mm)

Megfelelés

Korlátozás
ISO 11 600 F típusú szerkezeti tömítőanyagok a 7.5 osztályhoz. Többek között nem alkalmas tartósan nedvességnek és víznek kitett helyekre, PE, PP, bitumenes és teflon aljzatokra. Ne használja zárt szerkezetekben.

Alapfelület
Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie. A nagyon nedvszívó aljzatokat S2802A vagy S-T70 behatoló bevonattal javasoljuk kezelni.

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Műszaki adatlap 03.11

Szilikon akril tömítő

Használati utasítások	A felületnek szennyeződéstől, zsírtól, portól és laza részecskéktől mentesnek kell lennie. A kötés szélessége szerint állítsa be a hegyet vágással. Nyomja ki a kartus tartalmát mechanikus vagy pneumatikus pisztollyal. Simítsa el a felesleges tömítőanyagot simítóval, simítsa el a hézagot. Az alkalmazást száraz körülmények között kell elvégezni. Erős nedvesség- és vízterhelés esetén a gitt sötétedhet. Mindenekelőtt a külső felületen azt javasoljuk, hogy a gittréteget erősen emulziós festékekkel vonják be, vagy ne tegye ki a gitt tartósan megnövekedett páratartalomnak és víznek. A bevonatokat a teljes kikeményedés után lehet elvégezni, mivel a gitt térfogata megváltozik (lesüllyed és így keletkezik a kívánt térfogat).
Kiegészítés	A tömítőt enyhe túladagolással hordja fel, a száradás közbeni megereszkedés miatt. A szilikon akril tömítőanyag különböző árnyalatokkal rendelkezik, az átlátszó változat felhordáskor fehér, száradáskor pedig átlátszó. Más színváltozatok megtartják árnyalatukat a felhordás során és a kikeményedés után. Például. a fehér fehér marad. Ne használja tartósan nedvességnek és víznek kitett helyeken fedőlakk használata nélkül.
Tisztítás	Anyaga: műszaki benzin
Biztonság	Kéz: szappan és víz, javító kézkrém. Lásd "Biztonsági adatlap 03.11".
Aktualizáció	Frissítve: 2019.04.03 Készült: 2001.11.12

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a különböző felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termékek bizonyos felhasználási célra való alkalmasságára vonatkozóan a megadott tájékoztatáson túl. vagy a felhasználás módjait. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.