Műszaki adatlap
TL 03_17 Stukkó tömítő akril

Termék

Egykomponensű hézagtömítő anyag akrilát diszperziós bázison, kvarcszemcse-adalékkal. Víz elpárolgásával szilárdul meg, és tartósan szilárd, plasztikusan rugalmas, stukkószerű felületű kötést hoz létre.

Tulajdonságok

- Oldószermentes;
- Korróziógátló,fagyálló;
- Magas tapadóképesség polisztirolon,vakolaton, tégla falakon,betonon és más felületeken;
- Nagyon könnyen felhordható,átfesthető akril és diszperziós homlokzatfestékekkel;

Használat

- Beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt alkalmas ;
- Repedések és törések javítása stukkó vakolaton,falazaton és betonon;
- Hézagkitöltés ablak és ablakkeretek, valamint falazat között,stukkó hatás igényével;
- Ablakpárkányok,álmennyezeti kazetták tömítése,lépcső és falazat közötti hézagok kitömése;

Csomagolás

- Kartus 280 ml
- Kartus 310 ml

Szín

- Fehér

Műszaki adatok			
Alap	Akril diszperzió		
Konzisztenció	Tixotróp paszta		
Sűrűség	g/ml	1,9	
Szárazanyag-tartalom	%	91	
Hőállóság	°C	-20 /+75	(kötés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállítás közben)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +40	
Felviteli sebesség	g/perc	540	(3 mm vastagság és 4 bar nyomás mellett)
Felületi réteg képződési ideje	perc	≈ 5	23 °C hőmérsékleten és 55 % rel. páratartalom mellett
Nyúlás	%	70	(a DIN 53 504 szabvány szerint)
Folyékonyság	mm	< 2	(a ISO 7390 szabvány szerint)

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Keménység Shore A szerint (3 másodperc)	°	40 ± 3	(a DIN 53 505 szabvány szerint)
Tárolási idő	Hónap	24	+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten
Minimális hézagszélesség	mm	4	
Maximális hézagszélesség	mm	25	
Megközelítőleges felhasználás	képlet		$hézaghossz[m] = \frac{tarttalom[ml]}{szélesség[mm] \cdot mélység[mm]}$
Megközelítőleges felhasználás 310 ml-es kiszerelésből	Példa		$hézaghossz[m] = \frac{310[ml]}{4[mm] \cdot 6[mm]} = 12{,}9m$
Megközelítőleges felhasználás 310 ml-es kiszerelésből	m	12,9	(4 x 6 mm-es hézaghoz)

Specifikáció

EN 15651-1 : F-EXT-INT 7,5P

Korlátozás

Többek között nem alkalmas nedvességnek és víznek kitett helyeken, valamint PE, PP, PMMA, PC, bitumenes felületeken és teflonon történő használatra. Zárt szerkezetekben ne alkalmazza. Kültéri használat esetén csak száraz körülmények között, és legalább 5 órával az alkalmazás után.

Alap

Tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, mentesnek laza por, zsír és olajszennyeződésektől.

Alapfelület előkészítése

Nagyon savas alapfelületek esetén javasoljuk S2802A vagy S-T70 mélyalapozó réteg felvitelét, vagy hígított tömítőanyag (vízzel 1:2 arányban) használatát.

Tisztítás

Anyag: technikai benzin
Kéz: szappan és víz, kézápoló krém.

Aktualizáció

Aktualizálva: 14.07.2025
Készült : 14. 11. 2001

A termék a jótállási idő alatt megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésünkön alapulnak, és megbízhatónak, pontosnak tartjuk őket. Ugyanakkor a cég nem ismerheti a termék különböző felhasználási módjait, alkalmazási körülményeit és az alkalmazott módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a termék adott célra való alkalmasságára vagy az alkalmazás módjára vonatkozóan a megadott információkon túlmenően. A fentiekben szereplő adatok általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját próbákkal meggyőződni a termék megfelelőségéről. További információért kérjük, forduljon műszaki osztályunkhoz.