Műszaki adatlap
TL 06.43 Gyurma EPOXY

Termék

Tetszőleges formára formázható ragasztó és tömítő gyurma. Érlelés után vízálló, reszelhető, csiszolható és fúrható.

Tulajdonságok

- Tetszés szerinti formára formázható
- Egyszerű és gyorsan feldolgozható

Használat

-Javítás, tömítés, ragasztás
- Alkalmas nedvszívó és nem nedvszívó anyagok, például fa, kerámia, műanyag és különösen fémek ragasztására

Csomagolás

-Zárható csomagolás 56,6g

Szín

- fekete

Műszaki adatok			
Alap		Epoxi	
Konzisztenció		Gyurma	
Sűrűség	g/ cm3	1,8-1,9	
Hőállóság	°C	-50 / +100	(kikeményedés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállításban)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+10 / +30	(23°C -on / 55% relatív páratartalom)
Kezdeti száradási idő	perc	5-7	
A manipuláció lehetősége	perc	8-10	(23°C -on / 55% relatív páratartalom)
Teljes kikeményedés	óra	12	(23°C -on / 55% relatív páratartalom)
Tárolási idő	hónap	12	5°C és +30°C közötti hőmérsékleten , eredeti, bontatlan csomagolásban)

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Korlátozások

Többek között nem alkalmas PE, PP, bitumenes, teflon és nagyon nedvszívó aljzatokra. A további felhasználáshoz a gyurmát alaposan zárja le a csomagolásban , hogy elkerülje a sérülést.

Alap

Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por, zsír és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Utasítás

1. Elkészítés- Vegyük le a gyurmát a műanyag borításról és vágjuk le a szükséges mennyiséget

2. Keverés- A gyurmát alaposan összegyúrjuk, amíg egyenletes színt nem kapunk.

3. Formázás – alakítsa ki a kívánt formát és használja ragasztáshoz vagy tömítéshez. Nyomd meg alaposan a gyurmát. 12 óra elteltével a csatlakozás feltölthető vízzel.

Tisztítás

Kikeményedés után csak mechanikusan
Kéz: szappan és víz, kézkrém.

Biztonság

Lásd: „Biztonsági adatlap 06.43”.

Aktualizáció

Frissítve: 2024.03.18
Készült: 2024.03.18

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak . Felsorolt és megadott információk az adatok saját tapasztalatainkon , kutatásainkon és objektív tesztelésenkon alapulnak , és feltételezzük , hogy megbízhatóak és pontosak . Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a legkülönfélébb felhasználási módokat , hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket , sem az alkalmazott alkalmazási módokat , ezért a megadott információkon túlmenő garanciát semmilyen körülmények között nem vállal a termék megfelelőségére vonatkozóan . meghatározott felhasználásra szánt termékek vagy használati eljárások . A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról .További információért forduljon műszaki osztályunkhoz .