



## Csomagolás

-Zárható csomagolás 56,6g

## Szín

- fekete

## Műszaki lap

### TL 06.43 Gyurma EPOXY

#### Termék

Tetszőleges formára formázható ragasztó és tömítő gyurma. Érlelés után vízálló, reszelhető, csiszolható és fűrható.

#### Jellemzők

- Tetszés szerinti formára formázható
- Egyszerű és gyorsan feldolgozható

#### Használat

- Javítás, tömítés, ragasztás
- Alkalmos nedvszívó és nem nedvszívó anyagok, például fa, kerámia, műanyag és különösen fémek ragasztására

#### Műszaki adatok

| Alap                     |                    |            | Epoxi  |
|--------------------------|--------------------|------------|--|
| Következetesség          |                    | Gyurma     |  |
| Sűrűség                  | g/ cm <sup>3</sup> | 1,8-1,9    |  |
| Hőállóság                | °C                 | -50 / +100 | (kikeményedés után)  |
| Hőállóság                | °C                 | -15        | (szállításban)   |
| Alkalmazási hőmérséklet  | °C                 | +10 / +30  | ( 23°C -on / 55% relatív páratartalom)                                 |
| Kezdeti száradási idő    | perc               | 5-7        |  |
| A manipuláció lehetősége | perc               | 8-10       | ( 23°C -on / 55% relatív páratartalom)                                 |
| Teljes kikeményedés      | óra                | 12         | ( 23°C -on / 55% relatív páratartalom)                                 |
| Szavatossági idő         | hónap              | 12         | 5°C és +30°C közötti hőmérsékleten , eredeti, bontatlan csomagolásban) |



## Korlátozások

Többek között nem alkalmas PE, PP, bitumenes, teflon és nagyon nedvszívó aljzatokra. A további felhasználáshoz a gyurmát alaposan zárja le a csomagolásban , hogy elkerülje a sérülést.

## Háttér

Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

## Utasítás

- 1. Elkészítés-** Vegyük le a gyurmát a műanyag borításról és vágjuk le a szükséges mennyiséget
- 2. Keverés-** A gyurmát alaposan összegyúrjuk, amíg egyenletes színt nem kapunk.
- 3. Formázás** – alakítsa ki a kívánt formát és használja ragasztáshoz vagy tömítéshez. Nyomd meg alaposan a gyurmát. 12 óra elteltével a csatlakozás feltölthető vízzel.

## Takarítás

Kikeményedés után csak mechanikusan  
Kéz: szappan és víz, kézkrem.

## Biztonság

Lásd: „Biztonsági adatlap 06.43”.

## Frissítés

Frissítve: 2024.03.18

Készült: 2024.03.18

*A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak . Felsorolt és megadott információk az adatok saját tapasztalatainkon , kutatásainkon és objektív tesztelésenkon alapulnak , és feltételezzük , hogy megbízhatóak és pontosak . Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a legkülönfélébb felhasználási módokat , hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket , sem az alkalmazott alkalmazási módokat , ezért a megadott információkon túlmenő garanciát semmilyen körülmények között nem vállal a termék megfelelőségére vonatkozóan . meghatározott felhasználásra szánt termékek vagy használati eljárások . A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról . További információért forduljon műszaki osztályunkhoz .*