Műszaki adatlap
TL 06.41 Folyékony fém

Termék

Ez egy gyorsan kötő kétkomponensű epoxi alapú ragasztó. Kikeményedés után sötétszürke színű tömör hézagot képez. Reszelhető, csiszolható és fúrható.

Tulajdonságok

- Kétkomponensű epoxi ragasztó
- Kikeményedés után extra erős kötést hoz létre
- Csiszolható, fúrható és reszelhető
- Kezdeti száradási idő 4-6 perc
- A maximális erő elérésének ideje 24 óra
- Manipulációs idő 15-30 perc
- Szinte szagtalan

Használat

- Ragasztások, tömések, javítások
-Fémeket, fát, követ, gumit, bőrt és bizonyos típusú műanyagokat ragaszt
- Különösen alkalmas fémtárgyak javítására a gépiparban, az autóiparban és a hajógyártásban
- Használja otthon és műhelyben

Műszaki adatok			
Alap		Epoxi	
Konzisztenció		Paszta	
Viszkozitás	mPa.s	>10000	(25°C-on)
Hőállóság	°C	-60 / +100	(kikeményedés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállításban)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)
Kezdeti száradási idő	min	4-6	
A manipuláció lehetősége	min	15-30	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)

Csomagolás

- Fecskendő - 24 ml
- Tubus - 56,6g

Szín

- Sötétszürke

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Teljes kikeményedés	dobás	24	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)
Tárolási idő	hónap	12	(+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, eredeti, bontatlan csomagolásban)

Korlátozások

Többek között nem alkalmas PE, PP, bitumenes, teflon és nagyon nedvszívó aljzatokra. **Használd egyszer!**

Háttér

Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Használati utasítások

-Fecskendő

Keverés: Vágja le a kupakot (ne dobja ki, továbbra is kupakként szolgál). Keverőtálba nyomkodjuk, és addig keverjük, amíg egyenletes színt nem kapunk. **Alkalmazás:** Vigye fel a felületre megfelelő eszközzel - vékony rétegben, hegesztőperem. **Száradás:** Kezdeti kötési idő 4-6 perc. A maximális erő elérésének ideje 24 óra. Kezelési idő 15-30 perc.

- Csövek

Keverés: Csavarja le a kupakot, szúrja ki a tetejét. Keverőtálba nyomkodjuk, és addig keverjük, amíg egyenletes színt nem kapunk. **Alkalmazása:** Vigye fel a felületre megfelelő eszközzel - vékony rétegben, hegesztőgyöngyön. **Száradás:** Kezdeti kötési idő 4-6 perc. A maximális erő elérésének ideje 24 óra. Kezelési idő 15-30 perc.

Tisztítás

Anyaga: aceton, csak mechanikai keményedés után
Kéz: szappan és víz, kézkrém.

Biztonság

Lásd "Biztonsági adatlap 06.41".

Frissítés

Frissítve: 2024.03.18
Készült: 2024.03.18

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak . Felsorolt és megadott információk az adatok saját tapasztalatainkon , kutatásainkon és objektív tesztelésenkon alapulnak , és feltételezzük , hogy megbízhatóak és pontosak . Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a legkülönfélébb felhasználási módokat , hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket , sem az alkalmazott alkalmazási módokat , ezért a megadott információkon túlmenő garanciát semmilyen körülmények között nem vállal a termék megfelelőségére vonatkozóan . meghatározott felhasználásra szánt termékek vagy használati eljárások . A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról .További információért forduljon műszaki osztályunkhoz .