



Csomagolás

- Fecskendő - 24 ml
- Tubus - 56,6g

Szín

- Sötétszürke

Műszaki lap

TL 06.41 Folyékony fém

Termék

Ez egy gyorsan kötő kétkomponensű epoxi alapú ragasztó. Kikeményedés után sötétszürke színű tömör hézagot képez. Reszelhető, csiszolható és fűrható.

Jellemzők

- Kétkomponensű epoxi ragasztó
- Kikeményedés után extra erős kötést hoz létre
- Csiszolható, fűrható és reszelhető
- Kezdeti száradási idő 4-6 perc
- A maximális erő elérésének ideje 24 óra
- Manipulációs idő 15-30 perc
- Szinte szagtalan

Használat

- Ragasztások, tömések, javítások
- Fémeket, fát, követ, gumit, bőrt és bizonyos típusú műanyagokat ragaszt
- Különösen alkalmas fémtárgyak javítására a gépiparban, az autóiparban és a hajógyártásban
- Használja otthon és műhelyben

Műszaki adatok

Alap			Epoxi
Következetesség		Paszta	
Viszkozitás	mPa.s	>10000	(25°C-on)
Hőállóság	°C	-60 / +100	(kikeményedés után)
Hőállóság	°C	-15	(szállításban)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 / +30	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)
Kezdeti száradási idő	min	4-6	
A manipuláció lehetősége	min	15-30	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)



Teljes kikeményedés	dobás	24	(23°C-on / 55% relatív páratartalom)
Szavatossági idő	hónap	12	(+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten, eredeti, bontatlan csomagolásban)

Korlátozások

Többek között nem alkalmas PE, PP, bitumenes, teflon és nagyon nedvszívó aljzatokra. **Használd egyszer!**

Háttér

Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie.

Utasítás

-Fecskendő

Keverés: Vágja le a kupakot (ne dobja ki, továbbra is kupakként szolgál). Keverőtálba nyomkodjuk, és addig keverjük, amíg egyenletes színt nem kapunk. **Alkalmazás:** Vigye fel a felületre megfelelő eszközzel - vékony rétegben, hegesztőperem.

Száradás: Kezdeti kötési idő 4-6 perc. A maximális erő elérésének ideje 24 óra. Kezelési idő 15-30 perc.

- Csövek

Keverés: Csavarja le a kupakot, szűrje ki a tetejét. Keverőtálba nyomkodjuk, és addig keverjük, amíg egyenletes színt nem kapunk. **Alkalmazása:** Vigye fel a felületre megfelelő eszközzel - vékony rétegben, hegesztőgyöngyön. **Száradás:** Kezdeti kötési idő 4-6 perc. A maximális erő elérésének ideje 24 óra. Kezelési idő 15-30 perc.

takarítás

Anyaga: aceton, csak mechanikai keményedés után

Kéz: szappan és víz, kézkrem.

Biztonság

Lásd "Biztonsági adatlap 06.41".

Frissítés

Frissítve: 2024.03.18

Készült: 2024.03.18

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. Felsorolt és megadott információk az adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztleseken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a vállalat nem ismerheti a legkülönbözőbb felhasználási módokat, hol és milyen feltételek mellett alkalmazza a terméket, sem az alkalmazott alkalmazási módokat, ezért a megadott információkon túlmenő garanciát semmilyen körülmények között nem vállal a termék megfelelőségére vonatkozóan. meghatározott felhasználásra szánt termékek vagy használati eljárások. A fenti információk általános jellegűek. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.