



Műszaki adatlap TL 06.92b Betonkontakt

Termék

Oldószermentes bevonat. Létrehozza a következő rétegek elválasztó tapadóképes bevonatát. Beltéri és kültéri használatra tervezték kritikus aljzatok megerősítésére, lúgoknak ellenálló, diffúziós és időjárásálló. Betonfelületek (rég, csiszolt) előkészítésére, gipsz anyagok, pl. gipszvakolatok, simítók, de akár gipsz kiegyenlítő anyagok felhordása előtt is.

Tulajdonságok

- Oldószer- és nehézfémmentes
- Erősítés – erősíti a törött és nem összeálló felületeket
- Tapadás – növeli az egyes anyagrétegek megtapadását
- Nagyon alacsony kovásvartartalmú homok ülepedés
- Vízlepergető, diffúz, lúgos anyagokkal szemben ellenálló
- Finom szemcsés állag
- Záróalapozó



Használat

Erősítő bevonat régi és új betonfelületekre, mint például polírozott beton, vasbeton, előregyártott elemek stb. Falak, padlók, mennyezetek. Betonfelületek előkészítésére, gipsz anyagok, pl. gipszvakolatok, simítók, de akár gipsz kiegyenlítő anyagok felhordása előtt is.

Műszaki tulajdonságok

Bázis	Pigmentek és töltőanyagok keveréke, vizes akril diszperzióban diszpergálva adalékokkal		
Konzisztencia	-	folyékony	
Sűrűség	kg/l	kb 1,35 ± 0,05	
pH	-	7,0	
Hígítása	-	5:1	Betonkontakt : víz
Tapadás töréspróbával	MPa	≥ 1,0	elmozdulás nélkül
Vízpára átengedő képesség	m	≈ 0,3	Nyilatkozat II. osztály 5 m < Sd < 50 m
A víz behatolási sebessége a folyékony fázisban	kg/m ² .h ^{0,5}	≈ 0,04	Bevallás w < 0,1 kg/m ² .h ^{0,5}
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+ 5 / +35	
Száradási idő	óra	≈ 10	23 °C-on / 60% rel. levegő páratartalma
Kiadósság	kg/m ²	≈ 0,2	
szavatossági idő	hónap	24	+5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten

Baleni

- Kbelik 5 kg
- Kbelik 13 kg

Barva

- Modrá

Korlátozások

Fagyott és fagyott aljzatra, valamint +5 °C alatti hőmérsékleten nem alkalmazható!



Aljzat

Az aljzat legyen kohéziós, tiszta, száraz, vízben oldódó sóktól, zsirtól és olajtól mentes, az új vakolatok érettek legyenek. A régi, nem összefüggő bevonatokat el kell távolítani. Minden festetlen felületet alaposan takarjunk le!

Utasítás

Alkalmazás előtt alaposan keverje össze! Alkalmazás közben is keverjük össze! A tényleges bevonat ecsettel vagy ecsettel történik. Egy rétegben alkalmazzák. 20 °C-os levegő- és aljzathőmérséklet és 65%-os relatív páratartalom mellett a Betonkontakt 10 óra múlva átfesthető. A minimális felhordási hőmérséklet +5 °C, a maximális +35 °C. A felhordás során a kezelt bevonatot össze kell keverni az egyenletes állag megőrzése érdekében.

Ajánlás

A felhordás megkezdése előtt a radiátorokat, ablakokat, ajtókat, burkolatokat, burkolatokat, mű- és terméskövet fóliával kell lefedni vagy más módon védeni a szennyeződéstől. A nem kívánt kiömlött anyagot vízzel azonnal le kell mosni.

Tisztítás

Anyaga: azonnal vízzel

Kéz: szappan és víz, javító kézkrém

Frissítés

Frissítve: 2019.11.25

Készült: 2017.10.02

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem a különböző felhasználási módokról, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott tájékoztatáson túlmenően a termékek bizonyos felhasználási célokra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.