Műszaki adatlap
TL 05_25 Gyorsan száradó alapozó
FASTDRY

Termék

FASTdry gyorsszáradású alapozó – Speciális, gyorsan száradó, egykomponensű bevonat. Ideális erősen nedvszívó, valamint kevésbé nedvszívó aljzatokra is. Különösen ajánlott a Den Braven aljzatkiegyenlítő anyagai alá, ahol a gyors alapozószáradás kiemelten fontos, mint tapadóhíd a kiegyenlítő rétegek és ragasztók felhordása előtt.

Tulajdonságok

- Gyorsan szárad: 30 perc;
- Tapadóhíd;
- Magas tapadóképesség;
- Aljzatkiegyenlítő anyagok és ragasztók alá;
- Beltér és kültér;

Használat

- Betonra, anhidritre, ásványi alapfelületekre, aljzatkiegyenlítő anyagok alá, cementbázisú
- ragasztókhoz;
- Tapadóhidat képez, és egységesíti a nedvszívó aljzatok felszívóképességét. Alkalmazható nem nedvszívó felületeken is, mint például megtisztított régi járólap vagy terrazzo;

Csomagolás
Kanna 5kg
Szín
Tejes

Műszaki adatok			
Alap	-	Diszperzió	
Hőállóság	°C	-30 és +90	Kötés után
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5 és +30	
Alapfelület hőmérséklete	°C	+5 és +30	
Száradás	perc	20 -30	A rétegvastagság és a hőmérséklet függvényében.
Fogyasztás	Kb. 60g/m^2	1 réteg	

Alapfelület

- A felületnek tisztának, száraznak, szilárdnak kell lennie, por, zsír és olajmentesnek, valamint festék és lakkrétegektől mentesnek;
- Max. hőmérséklet az alapfelületnek +30°C;
- Védje a szennyeződésnek kitett felületeket;

Használati utasítások

Alkalmazza az anyagot a szállított állapotban, hígítás csak erősen nedvszívó aljzatok (pl. anhidrit) esetén javasolt, 1:3 arányban. A felhordás ecsettel, hengerrel vagy festő kefével történjen, száraz, szilárd, portól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől megtisztított aljzatra.
Az alkalmazás során a környezeti és aljzathőmérsékletnek +5 és +30 °C között kell lennie, a levegő relatív páratartalma legfeljebb 80 % lehet. Az anyag fogyása az aljzat nedvszívó képességétől függ, átlagosan kb. 60 g/m². Az alapozó száradása már 30 perccel a felhordás után megkezdődik, a felhasználási hőmérséklettől függően

Figyelmeztetés

A szennyeződésnek kitett felületeket gondosan takarja le és ragassza körbe. Nedves aljzatra történő felhordás esetén a bevonat tapadóképessége csökken! A gyártó nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő károkért. A beszennyezett ruházatot azonnal mossa ki vízzel. A munka befejezése után az eszközöket időben öblítse ki vízzel – a megszáradt anyag már nem távolítható el vízzel, csak oldószerrel. A terméket soha ne öntse a csatornába vagy természetes vizekbe.

Tisztítás

Anyag: Mechanikusan, higítóval, technikai benzin, extra erős törlőkendő, tömítő és ragasztóanyag eltávolító.
Kéz: Szappan és víz, kézápoló krém / Extra erős törlőkendő.

Biztonság

Lásd «Biztonsági adatlap 05_25».

Tárolási idő

Eredeti, bontatlan csomagolásban, +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolandó. A felhasználhatósági idő a csomagoláson van feltüntetve. Szállítás és tárolás során a termék nem fagyhat meg.

Aktualizáció

Aktualizálva: 25.08.2025
Készült: 17.07.2025

A termék a jótállási idő alatt megfelel a műszaki előírásoknak. A megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív tesztelésen alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a gyártó nem ismerheti a termék alkalmazásának minden lehetséges módját, körülményét és alkalmazási technológiáját, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát az itt leírtakon túlmenően a termékek egyedi felhasználásának alkalmasságára vagy a felhasználás módjára vonatkozóan. A fent megadott adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak kötelessége saját vizsgálatokkal meggyőződni a termék alkalmazhatóságáról. További információért kérjük, forduljon műszaki tanácsadó részlegünkhöz.