Műszaki adatlap

TL 07.93 Falazatimpregnáló PRIME

Termék

Egykomponensű, vízzel hígítható oldat, amely hatékony hidrofób(víztaszító) védelmet biztosít minden típusú nedvszívó aljzat számára.

Tulajdonságok

- Vízlepergető, hidrofób
- Magas, hosszan tartó hatékonyság, megakadályozza a mohaképződést
- Meghagyja az eredeti megjelenést
- Magas védelem az éghajlati hatásokkal szemben
- Öntisztító hatás

Használat

- Homlokzati vakolatok, nem szerkezeti beton, téglafal, homokkő, szálcement anyagok impregnáló bevonata
- Égetett tetőfedés impregnálása, gázszilikát blokkok stb.
- Impregnálás vízszigetelő tulajdonságok növelése érdekében
- Beton kerítéselemek, szabadbeton
- Oldószer-mentes
- Kül és beltéren egyaránt használható

Műszaki adatok			
Alap	szilonát		
Konzisztenció	-	folyékony	Alacsony viszkozitású folyadék
Sűrűség	g/cm3	1,01	
Hígítás	l	1:9-ig	felhordás – bevonat, az aljzat nedvszívó képességétől függően
		1:4-9	alkalmazás - merítésnél
Hőállóság	°C	+150	az alkalmazástól számított 48 óra elteltével
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+ 5 / +30	levegőhöz és aljzathoz
Ekvivalens diffúziós vastagság sd	m	0,21	V2 osztály – ČSN EN ISO 7783
Víz behatolási sebesség -	kg/m2*h0,5	>0,5	W1 – ČSN EN 1062-3
Száradási idő	óra	3-5	23 °C-on / 60% rel. levegő páratartalma
Teljes funkcionalitás	nap	2	20 °C hőmérsékleten
Hatékonyság	év	5-10	az éghajlati viszonyoknak és a terhelés típusának megfelelően, más bevonattal felújítható
Kiadósság	l/m2	0,25 – 1,0	az aljzat felhordásának módja és nedvszívó képessége szerint
Kapacitás	m2/l	10 ig	az aljzat felhordásának módja és nedvszívó képessége szerint
Tárolási idő	hónap	24	+5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten

Csomagolás

- 1 l flakon
- 5 l kanna

Szín

- Átlátszó

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Alapfelület
Tisztának, száraznak, szilárdnak, laza por, zsír és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie, a szerkezeti hibákat ki kell javítani, a habarcs- és betonjavításokat kb.28 napig érni kell hagyni. Távolítsa el a gombát és a penészesedést a Penészeltávolítóval, öblítse le vízzel, és hagyja száradni 2 napig.

Használat
A hígított oldatot közönséges permetezővel permetezve, ecsettel festve vagy mártással (tetőfedéssel) hordjuk fel szilikát felületekre egy rétegben úgy, hogy teljesen felszívódjon. Az impregnálás hengerlésénél felülről lefelé haladunk a technikával, vízszintes felületeken az impregnálást el kell kenni. Az alkalmazott megoldás nem folyhat le a falakon - fennáll a térképek veszélye. Permetezéssel történő felhordásnál kisebb távolságot tartunk, kereszt technikával. A készítmény 20 °C-on 3 órán belül megszárad. Festékkel történő felhordáskor 1:9-ig hígítva használjuk (tömegarányban), gyengén nedvszívó aljzatoknál vagy szórással hígítjuk ivóvízzel 1:4 arányban. Mártással felhordva ivóvízzel hígítjuk 1:4-1:9 arányban.

Impregnálás - áztatással történő hidrofóbizálás során az áztatási idő 0,5-5 perc tartományban van. A legnagyobb hidrofób hatás csak néhány nap múlva válik nyilvánvalóvá. Mindig csak egy rétegben vigye fel alaposan!

Kiegészítés
Fagyott és fagyott felületekre, esőben vagy esőre várhatóan nem alkalmazható! Felhordáskor csak annyit kell felhordani, amennyi az aljzatba felszívódik. Nem szabad lefolynia a falakon. A túlzott mennyiségek térképek megjelenését okozhatják. Száraz, kezelt felületen a második bevonat fehér foltokat okozhat a megszáradt anyagon, amely már nem megy át az első funkcionális rétegen! Használjon lúgálló eszközöket és edényeket. Óvja a környező anyagokat a fröccsenéstől!

Tisztítás
Anyaga: azonnal vízzel, a foltos felületeket még nedves állapotban meg kell tisztítani.
Kéz: szappan és víz, javító kézkrém

Aktualizáció
Frissítve: 2019.12.19
Készült: 2017.03.27

A közölt információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteken alapulnak, és úgy gondoljuk, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismerheti a termék felhasználási idejét, illetve az alkalmazott alkalmazási módokat sem a különböző felhasználási módokról, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott tájékoztatáson túlmenően a termékek bizonyos felhasználási célokra való alkalmasságára, ill. a felhasználás módjait. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról. További információért forduljon műszaki osztályunkhoz.