



Műszaki adatlap 07.39c Finish glett

Termék Paszta állagú, előkevert termék, erősen tapad az aljzathoz és nagy levegőn száradó plaszticitású, alacsony durva szemcsetartalommal, repedésképződéssel szemben nagy ellenállással, gipszkarton lapok végső tömítésére és fugázására használják. , falak és mennyezetek. EN 13963 szerinti jelölés – 2A – Befejező glett.

Tulajdonságok

- Nincsenek csiszolható keménységű oldószerek;
- Jó tapadás a betonhoz, beleértve a pórusbeton blokkokat, mint az YTONG, HEBEL, vakolat, téglafal, gipszkarton stb.
- Nagyon könnyen felvihető, csiszolható, akril és latex bevonattal átfesthető;
- Magas repedésállóság;

Használata

- Csak belső térben a falak egyenetlenségének kompenzálására;
- Régi és repedezett vakolatok és sima beton javítására;
- Durván kiegyenlített falak simítóragasztóval, magvakolattal történő kezelésére vagy a régi tapéta eltávolítása után a felület simítására;
- Gipszkarton hézagok tömítése az alaprétegen, felületkezelésként)
- Gipsz és gipszkarton szerkezetek egyenetlenségeinek nagyarányú kiegyenlítése;
- Pórusbeton tömbökből készült aljzatok kiegyenlítése, mint például YTONG, HEBEL, simító ragasztókkal, magvakolatok stb.
- Kevésbé igényes tárgyakkal fehérsége miatt képes helyettesíteni az alapfestéket.

Kiszerezés Vödör 5 kg, 14 kg
Szín Fehér

Műszaki adatok			
Összetétel	-	mészkő, amorf szilikát, perlit, polivinil-acetát emulzió,	
Következetesség	-	tixotróp paszta	
Sűrűség	g/ml	1.8	
Hőállóság	Hőállóság	°C	+75 (kikeményedés után)
Alkalmazási hőmérséklet	°C	+5	(szállítás közben nem fagyhat meg)
Szakítószilárdság	N	101	EN 13963
hajlítás után	N/mm ²	0,19	EN 13963 (törés a gipszkartonban)
Szakítószilárdság	perc	≈ 20	
Nyitva tartás	óra	≈ 6 / při 2 mm	(18°C/65% rel. nedves)
Kötési idő	Tárolás	hónap	24 (+5°C és +25°C közötti hőmérsékleten)

Korlátozás Többek között nem alkalmas tartós nedvességnek, víznek kitett helyekre, PE, PP, bitumenes aljzatra és teflonra való használatra.

Felület Az aljzat kezelése (előkészítése). Tisztának, száraznak, szilárdnak, por-, zsír- és olajrészecskéktől mentesnek kell lennie Az aljzatot a szokásos módon ki kell simítani. Panelépítésnél ez elsősorban a hézagok tömítését, valamint a nem kívánt kiemelkedések, por eltávolítását jelenti. A sima beton, nedvszívó pórusbeton és gipszkarton felületeket 1 rész diszperzió + 2 rész víz arányban vízzel hígított S-T70 alapozó bevonattal javasolt kezelni. A behatolásnak meg kell száradnia.



Műszaki adatlap 07.39c **Finish glett**

Munkafolyamat

A keveréket rövid ideig kell keverni, vagy meg kell nedvesíteni vízzel. A víz mennyisége a tömítőanyag kívánt konzisztenciájától függ, amely a technológiai ciklus minden egyes műveletéhez eltérő, és 0,2-0,8 liter/10 kg tömítőanyag. A gitt vékony 0-3 mm-es rétegben hordható fel falakra és mennyezetre simítóval. Minden további tömítőréteg felhordása előtt az előzőnek mindig teljesen száraznak kell lennie.

Hézagjavítás esetén kb. 5 cm-rel meg kell hosszabbítani a nagyoló (alap) vagy kötés (alap) réteg mindkét szélén. Ennek a rétegnek a szárítása és csiszolása után távolítsa el ismét a port az aljzatról. Vigye fel a második (utolsó) réteget, ismét kb. 5 cm-rel az előző réteg mindkét szélén túl. Száradás után csiszolja simára a felületet.

Teljes száradás után (kb. 12 óra 18°C-on) a teljes felületet körkörös mozdulatokkal csiszoljuk le csiszolóraccsal, kis területeket csiszolószivaccsal.

A feldolgozott és fel nem használt tömítőanyag a mellékelt vízzel feltöltött, lehetőleg fedővel lezárt csomagolásban minőségi tulajdonságainak megváltoztatása nélkül több napig eláll.

1. Az első utolsó réteg – sűrűbb az alak és a vastagság beállításának köszönhetően.
2. A második utolsó réteg - a fugázott hézag vagy vakolat simítása és kiegyenlítése miatt vékonyabb konzisztencia - megkönnyíti a csiszolási folyamatot.

Megjegyzés: A víz mennyisége a tömítőanyag szükséges konzisztenciájától függ, amely a technológiai ciklus minden egyes műveletéhez eltérő, és 0,2-0,8 liter/10 kg esztrich között mozog.

Kiegészítés

Nem használható kültéri alkalmazásokhoz. Alkalmazása +12°C feletti hőmérsékleten Anyaga: víz

Tisztítás

Kéz: szappan és víz, javító kézkrém

Biztonság

Lásd: "Biztonsági adatlap 07.39c"

Frissítés

Frissítve: 2019.04.15. Készült: 2017.04.15.

A termék a jótállási idő alatt megfelel a specifikációnak. A közölt információk objektív tesztelésen és tapasztalatainkon alapulnak. Semmilyen esetben sem vállalunk garanciát a megadott információkon túl. A közölt információk teszteink és tapasztalataink eredménye, de általános jellegűek, és nem tartalmaznak garanciát. Minden felhasználó köteles saját tesztjével meggyőződni a felhasználás alkalmasságáról.