Műszaki adatlap 08.02 **LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra**

Termék

Speciális, egyoldalas LDPE védőfólia, amely kézi alkalmazásra készült, és a szennyeződésnek vagy sérülésnek kitett felületek lefedésére szolgál.

Tulajdonságok

- Azonnal használható, megbízható;
- ☑ Nem tartalmaz oldószereket, klórt;
- ☑ Magas tapadóképességű polipropilén (PP) és polietilén (PE) alapú anyagokhoz;
- ☑ Kiváló tapadóképessége ellenére könnyen eltávolítható a védett felületről;
- ☑ Öregedéssel szemben ellenálló;

Használat

- Ablaküvegezés;
- Áttetsző vagy tiszta műanyag alapú anyagok, mint például a polikarbonát (PC), Lexan, Plexi, amelyek hajlamosak a karcolódásra szállítás és szerelés során;

Csomagolás Szélesség 500 mm, tekercshossz: 75 folyóméter

Szín Kék

Műszaki adatok

Ragasztó hordozó		LDPE fólia	
Ragasztó típus		Akrilát alapú diszperziós, oldószermentes	
Hordozó vastagsága	mm	0,048 ± 10%	
Sűrűség	g/mm³	0,92 ± 5%	
Alkal. hőmérséklet	°C	+ 15 do +40	alapfelület és levegő
Nyúlás		> 120%	
Kereszt.deformáció		> 160%	
Tapadóképesség	N/cm	0,5 až 0,8	rozsdamentes acélhou
Expozíciós idő	hét	8 - 12	az időjárási körülményektől függően
Tárolási idő	hónap	6	(+10°C és +30°C száraz tárolóhelyeken)

Tárolási feltételek

Eredeti csomagolásban, száraz tárolóhelyeken, por, hő, nedvesség, UV sugárzás és vegyi gőzök védelme alatt.

Alapfelület

A felületnek simának, tisztának, száraznak kell lennie, por, zsír és olaj mentesnek, nem alkalmazható extrém formájú felületeken.

Alkalmas felületek

- PVC és egyéb műanyagok, mint PP, PE, PC, Plexi, Lexan;
- Festett fémek;
- Festett fák;
- Üveg;
- Glazúrozott kerámia;

DEN BRAVEN Magyarország Kft.
1225 Budapest
Campona u. 1. DC 8 épület
Cégjegyzékszám: 01 09 301475
(+36) 23 312 800
info@denbraven.hu

Műszaki adatlap 08.02 **LDPE öntapadó védőfólia ablakra, ajtóra**

Alkalmazás	Helyezze a fóliát a felületre, vágja le a szükséges hosszúságot, majd nyomja ki a buborékokat a felület közepétől kifelé. A fóliát +5°C feletti hőmérsékleten és 90°-os szögben ajánlott eltávolítani.
Figyelmeztetés	A fólia nem alkalmazható laminált, elöregedett PVC vagy fémfelületeken. Ragasztómaradványok vagy hatások, mint például árnyékolás előfordulhatnak a maszk eltávolítása során. Az ilyen nem kívánt hatások, például a ragasztómaradványok eltávolításához izopropil-alkoholt ajánlunk használni (amely beszerezhető drogériákban vagy festékboltokban).
Aktualizáció	Aktualizálva: 15.08.2025 Készült: 09.03.2010

A termék a jótállási időn belül megfelel a műszaki előírásoknak. Az itt megadott információk és adatok saját tapasztalatainkon, kutatásainkon és objektív teszteléseinken alapulnak, és feltételezzük, hogy megbízhatóak és pontosak. Ennek ellenére a cég nem ismeri a termék alkalmazásának különböző módjait, helyeit és körülményeit, sem az alkalmazott módszereket, ezért semmilyen körülmények között nem vállal garanciát a megadott információkon túl a termékek alkalmazhatóságára vonatkozóan, sem az alkalmazási eljárásokra. A fenti adatok általános jellegűek. Minden felhasználónak saját tesztekkel kell megbizonyosodnia az alkalmazás alkalmasságáról. További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot műszaki osztályunkkal.